PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06124871 A

(43) Date of publication of application: 06.05.94

(51) Int. CI

H01L 21/027 G03F 7/20

(21) Application number: 04272829

(22) Date of filing: 12.10.92

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

CHIBA AKIRA KUSUSE HARUHIKO


(54) EXPOSURE METHOD AND EXPOSURE APPARATUS USED FOR PRACTICE OF THE **METHOD**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an exposure method and exposure apparatus improved in transfer dimensional accuracy by fixing the distortion by heat of a mask pattern to be transferred to a wafer.

CONSTITUTION: When a shutter 10 for controlling an exposure time by opening and closing is provided between the mask 6 of an exposure apparatus and a stage 8 for mounting a wafer 9 and the shutter 10 is closed before the exposure of the wafer 9 so that light is applied only to the mask 6, the temperature of the mask 6 is raised to a steady state.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-124871

(43)公開日 平成6年(1994)5月6日


(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01L 21/027 G03F 7/20	5 2 1	9122-2H 7352-4M 7352-4M	H01L 21	3 1 1 L 3 0 1 H
			審查	を請求 未請求 請求項の数 2 (全 4 頁)
(21)出願番号	特顧平4-272829		(71)出願人 00	00006013 三菱電機株式会社
(22)出顧日	平成4年(1992)10	月12日	(72)発明者 千 伊	『京都千代田区丸の内二丁目2番3号 『葉 明 『丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会 『エル・エス・アイ研究所内
			1	精瀬 治彦 中丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会 上エル・エス・アイ研究所内
			1	中理土 高田 守

(54) 【発明の名称】 露光方法およびその実施に用いる露光装置

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 ウエハに転写されるマスクパターンの熱による歪みを一定の状態にして転写寸法精度の向上した露光方法および露光装置を得る。

【構成】 露光装置のマスク6とウエハ9を載せるステージ8との間に、開閉によって露光時間を制御するシャッター10を設け、ウエハ9の露光処理に先だってシャッター10を閉じてマスク6のみに光を照射することにより、マスク6の温度を定常状態に上昇させる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マスク上のパターンを被処理基板へ転写する露光方法において、上記被処理基板への露光に先だって、予め上記マスクのみに光または放射線を照射して上記マスクの温度を所定の値まで上昇させることを特徴とする露光方法。

【請求項2】 光源からの光を、開閉によって透過および遮断させるシャッターを有し、マスク上のパターンを被処理基板へ転写する露光装置において、上記シャッターを、上記マスクと上記被処理基板を載置するステージ 10 との間に設け、上記被処理基板への露光に先だって、上記シャッターを閉じて上記マスクへ光を照射することを可能としたことを特徴とする露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体装置の製造に おいて、マスク上のパターンを半導体基板に転写する露 光方法、およびその実施に用いる露光装置に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】VLSI製造工程の内でリソグラフィは十数回繰り返し使用され、リソグラフィ、特に露光における技術レベルはVLSIの集積度および性能を直接決定するものである。図3は従来の露光装置の概略構造を示す側面図である。図において1は光源、2は光源から放射された紫外光(以下、光と称す)を分岐するハーフミラー、3はハーフミラー2によって分岐された光を検出して強度を計る積算光量計、4は露光時間を調整するシャッター、5は光を平行束にするコンデンサレンズ系、6はマスク、7はマスク6を透過した光を縮小する30縮小投影レンズ系、8はステージ、9はステージ8上に載置された被処理基板としてのウエハである。

【0003】基本的な動作を以下に説明する。高圧水銀ランプ等の光源1から放射された光はハーフミラー2によって分岐され、積算光量計3とシャッター4へ向かう。積算光量計3で検出された光が所要の強度を満たしていれば、ハーフミラー2を透過してシャッター4へ向かった光は、シャッター4で露光時間を調整されてコンデンサレンズ系5に入射する。コンデンサレンズ系5で光は平行束に調整され、マスク6に照射される。マスク406上のパターンは縮小投影レンズ系7を通して1/5~1/10に縮小され、ステージ8上に置いたウエハ9面上に結像する。

【0004】露光場所の移動はステップアンドリピート方式でステージ8上のウエハ9を移動する。シャッター4を閉じてウエハ9を露光位置まで移動し、所定の露光時間のみシャッター4を開いて露光を行い、その後同様にウエハ9上の次の露光箇所を露光する。1枚のウエハに露光する回数は50~90回で、10~25枚のウエハを連続して露光処理する。

2

【0005】上記のような従来の露光装置を用いた露光では、ウエハ9への露光と同期してマスク6にも光源1からの光が入射する。図4は図3に示す従来の縮小投影露光装置を用いて露光時間400msで、1秒毎の露光処理を、ウエハ1枚当たり86回、連続24枚のウエハについて実施したときのマスク6の温度変化を示したものである。図に示す様に露光開始からマスク6の温度は徐々に上昇し、所定の時間を経過すると定常温度に収束する。この場合、10枚目のウエハを処理するまでマスク6の温度が上昇し、その後一定となる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の露光装置を用いた露光は以上のように行われているためウエハ9への露光開始とともにマスク6の温度が徐々に上昇してその後定常状態となる。マスク6の温度が上昇するとマスク6上のパターンに歪みが発生するが、温度の上昇とともに歪みも成長するため、マスク6の温度が定常状態となるまでの露光処理は歪みが成長中であるマスク6上のパターンをウエハ9に転写することになる。このためウエハ9への露光処理毎にウエハ9に転写される歪みが異なり転写の寸法精度の安定性が悪い等の問題点があった。

【0007】この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、露光時にウエハに転写されるマスクパターンの熱による歪みを全て同一にして、設計時にその歪みを考慮することによって転写寸法精度の向上した露光方法、およびそれに用いる露光装置を得ることを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】この発明に係る露光方法 は、被処理基板への露光に先だって予めマスクのみに光 または放射線を照射して上記マスクの温度を所定の値ま で上昇させるようにしたものである。

【0009】また、この発明に係る露光装置は、光源からの光を、開閉によって透過および遮断させるシャッターを、マスクと上記被処理基板を載置するステージとの間に設け、上記被処理基板への露光に先だって、上記シャッターを閉じて上記マスクへ光を照射することを可能にしたものである。

[0010]

【作用】この発明における露光方法は、被処理基板への 露光に先だって、予めマスクのみに光または放射線を照 射してマスクの温度を上昇させる。このため、マスクの 温度上昇とともに発生して成長するマスク上のパターン の熱による歪みを、十分に成長させて一定の状態にした 後に、被処理基板への露光を開始することができる。従 って同一の歪みを持ったマスクパターンを再現性よく被 処理基板へ転写することができ、設計段階で前もって歪 みを考慮すれば、転写寸法精度が向上し、所望のパター ンが安定して得られる。

50 【0011】また、この発明における露光装置は、マス

クとステージとの間にシャッターを設けたため、ステー ジ上に被処理基板を載置しシャッターを閉じた様態で露 光すると、シャッターの上方にあるマスクには光が照射 されるが、シャッターの下方にあるステージ上の被処理 基板には光は照射されない。このため被処理基板への露 光に先だってマスクのみに光を照射してマスクの温度を 上昇させることができ、前述したように転写寸法精度が 向上する。

[0012]

【実施例】以下、この発明の一実施例を図について説明 10 する。なお、従来の技術の説明と重複する部分は、適宜 その説明を省略する。図1はこの発明の実施例による露 光装置の概略構造を示す側面図である。図において1~ 3. 5~9は従来のものと同じもの、10はマスク6と 縮小投影レンズ系7の間に設けられたシャッターであ る。

【0013】上記のように構成される露光装置によっ て、露光する方法を以下に示す。光源1から放射された 光はハーフミラー2によって積算光量計3とコンデンサ レンズ系5に分岐される。コンデンサレンズ系5を透過 20 定して得られる。 した光はマスク6に入射する。ここで露光開始から所定 の時間、シャッター10は閉じた状態で露光を続ける。 この間にマスク6は温度が上昇し定常状態に入る。次に マスク6の温度が安定した後、シャッター10の開閉に よりウエハ9への露光時間を制御して、従来と同様にマ スク6のパターンを縮小投影レンズ系7を透過させてス テージ8上のウエハ9に転写する。

【0014】このように露光を行った際のマスク6の温 度変化とウエハ9の露光処理時間との関係を図2に示 す。シャッター10を閉じた状態でマスク6に露光する 30 1 光源 と、マスク6の温度は上昇し10分程度で定常状態に収 束する。その後シャッター10の開閉によりウエハ9へ の露光時間を制御して、例えば、ウエハ9、1枚当たり 86回、24枚のウエハ9に露光処理を施すと、図2に 示す様にウエハ9を露光処理中のマスク6の温度は一定

となっている。

【0015】マスク6上のパターンの熱による歪みは、 マスク6の温度上昇とともに発生して成長し、温度が一 定の状態となると歪みも一定の状態となる。このためウ エハ9への露光に先だってマスク6の温度を上昇させて 一定にしておくと、マスク6のパターンの歪みも一定の 状態となり、その後ウエハ9へ露光する際には、同一の **歪みを持つマスク6のパターンが再現性よくウエハ9に** 転写される。この歪みは一定であるため設計段階で考慮 でき補正されたマスク6のパターンを使用できるので、 ウエハ9には安定して所望のパターンが転写される。

【0016】なお、上記実施例では縮小光学系における 露光について示したが、近接露光やX線リソグラフィに おける露光方法に適用しても良い。

[0017]

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、マスク の温度を予め上昇させるようにしたので、同一の歪みを 持つマスクのパターンを再現性よく被処理基板に転写す ることができ転写寸法精度が向上し所望のパターンが安

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例による露光装置の構造を示 す側面図である。

【図2】この発明の一実施例による露光方法におけるマ スクの温度変化を示す図である。


【図3】従来の露光装置の構造を示す側面図である。

【図4】従来の露光方法におけるマスクの温度変化を示 す図である。


【符号の説明】

- - 6 マスク
 - 8 ステージ
 - 9 被処理基板としてのウエハ
 - 10 シャッター


【図3】



【図4】



[図1]



1:光源 6:マスク 8:ステ・ジ 9:ウエハ 10:シャッター 【図2】

